

PRODUCTBESCHRIJVING BACEL RG22 / 2200

Product:	Aminoplast hardschuim
Droge stof gehalte:	22 kg droge stof per m ³ (1000 liter) hardschuim
Duurzaamheid:	In droge toestand minstens 150 jaar houdbaar na productie.
Krimp:	Bij grond temperatuur 8°C < 1,8%
Drukvastheid:	Volgens ISO 844 7 dagen na productie > 200 kPa binnen een temperatuurbereik van 20-80°C
Temperatuur bestendigheid:	Smeltpunt 120°C. Materiaal is onbrandbaar.
Chemische bestendigheid:	Bestand tegen organische oplosmiddelen, minerale olie en motor brandstoffen
Celstructuur:	73% open cellen