

## PRODUCTBESCHRIJVING BENEFIL RG30 / 3000

<b>Product:</b>	Aminoplast hardschuim
<b>Droge stof gehalte:</b>	30 kg droge stof per m <sup>3</sup> (1000 liter) hardschuim
<b>Duurzaamheid:</b>	In droge toestand minstens 150 jaar houdbaar na productie.
<b>Krimp:</b>	Bij grond temperatuur 8°C < 1,8%
<b>Drukvastheid:</b>	Volgens ISO 844 7 dagen na productie > 200 kPa binnen een temperatuurbereik van 20-80°C
<b>Temperatuur bestendigheid:</b>	Smeltpunt 120°C. Materiaal is onbrandbaar.
<b>Chemische bestendigheid:</b>	Bestand tegen organische oplosmiddelen, minerale olie en motor brandstoffen
<b>Celstructuur:</b>	73% open cellen